

无氰仿金工艺

LUNA GOLD YG

LUNA GOLD YG是碱性无氰仿金电镀液，它与原来的有氰仿金液不同，不仅能得到优美的金色镀膜，而且管理也非常容易。

【特点】

- 不需要特殊设备，管理非常容易。
- 用闪镀法也能得到美丽的色彩，均镀性良好。
- 不含任何氰、铬等环境限制物质。
- 能与我司的电泳涂装相结合，进行透明涂装等连续工艺。

【操作条件】

项目	操作范围	最适条件
浴温	20 ~ 30℃	25℃
pH	12.5 ~ 13.5	13.0
阴极电流密度	1.0~2.0 A / dm ²	1.5 A / dm ²
电镀时间	1 ~ 5 分钟	1 分钟



株式会社 **清水**

〒537-0024 日本 大阪市 东成区 东小桥 1-9-18
TEL: +81-6-6971-3888 FAX: +81-6-6974-3801
Website: <http://www.shimizu.com.cn>

希米主（上海）贸易有限公司
上海市徐汇区虹漕路 421 号 65 号楼 5 层 E 座
Tel: 021-64325309 Fax: 021-64325339
Website: <http://www.shimizu.com.cn>
E-mail: shimizu@shimizu.com.cn