

无氰 Sn - Cu 合金电镀 / FC - X

以前镀镍代替法主要采用毒性很强的氧化锡-铜合金电镀。本公司的锡-铜合金电镀是不含任何氰化物，对环境和人体都无伤害的电镀工艺。

【特 长】

- 不含任何氰化物
↓
 - 不需要有毒物质管理
 - 对操作环境无影响
 - 废水处理容易
- 具有和镍相同的外观及耐腐蚀性
- 能用于滚镀和吊镀
用于吊镀时能得到 5 μm 以上的镀膜厚度



【用 途】

- 金属环扣，拉链等服饰方面。
- 项链等装饰用品。
- 眼镜镜架的镍过敏对策。
- 手机、数码相机的外壳和按钮控制区域的中间电镀。



【涂膜性能】

项 目	性 能
CASS 试验	2 4 小时 / 外观无变化
耐热性 (140℃)	1 小时 / 外观无变化



株式会社 **清水**

〒537-0024 日本 大阪市 东成区 东小桥 1-9-18
TEL: +81-6-6971-3888 FAX: +81-6-6974-3801
Website: <http://www.shimizu.com.cn>

希米主 (上海) 贸易有限公司
上海市徐汇区虹漕路 421 号 65 号楼 5 层 E 座
Tel: 021-64325309 Fax: 021-64325339
Website: <http://www.shimizu.com.cn>
E-mail: shimizu@shimizu.com.cn